

## QUIADSA Q-35

### DESCRIPCIÓN

Masilla epoxi bicomponente que cura rápidamente al realizar una mezcla 1:1 de la misma. Se moldea fácilmente y se endurece tras su aplicación.

### PROPIEDADES

- Temperatura de aplicación +5°C a +40°C
- Resistencia a la temperatura -30°C a + 150 °C (para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 70°C)
- Marrón
- Se puede mezclar con las manos
- Masilla de secado rápido
- No contiene disolventes
- No merma
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir, taladrar
- Se puede pintar

### APLICACIONES

- Restaurar y pegar todo tipo de materiales de obra.
- Pega, rellena y reconstruye grietas de manera permanente.
- Masilla especial para restaurar piedra, piedra artificial, mármol, cerámica, porcelana, gres, hormigón ya que adquiere la misma consistencia de la piedra una vez que cura el producto.
- Ideal para reconstruir trozos o partes que puedan faltar a la superficie o pieza a reparar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En forma de suministro:

#### PARTE A

Característica	Unidades	Valores
Nat. Química		Bisfenol-A epoxy
Apariencia		Gris
Olor		Leve
Densidad	g/mL	1,65
Viscosidad	cP	Masilla
Punto de inflamación	°C	>200

#### PARTE B

Característica	Unidades	Valores
Nat. Química		Mezcla
Apariencia		Amarillento
Olor		Mezcla
Densidad	g/mL	1,7
Viscosidad	cP	Masilla
Punto de inflamación	°C	>93

#### MEZCLA

Característica	Unidades	Valores
Apariencia		Masilla
Densidad	g/mL	1,65
Mezcla (A:B)		1:1

Producto curado:

Característica	Método	Unidades	Valores
Temperatura de transición vítrea (Tg)		°C	>80
Resistencia al cizallamiento	7 días a 23 °C	N/mm <sup>2</sup>	Aluminio: 2,43
	ISO 11003-2:2001		PVC:0,62 Madera de roble. 2,81

### TIEMPOS

**Tiempo de manipulación:** Se disponen de 60 minutos desde que se comienza el mezclado de los componentes hasta que se realiza la unión.

**Tiempo de fijación:** El tiempo de aplicación es de 4 horas desde la aplicación del producto. En este tiempo no se puede mover ni someter a tensiones la unión.

**Tiempo de endurecimiento:** Tras 12h desde su aplicación resiste 30 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Tiempo de curado total:** Tras 24h desde su aplicación el producto ha secado completamente.

\*Valores a temperaturas 20-25°C.

### ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre gran cantidad de materiales:

Metales, maderas, composites, cerámica, hormigón, mármol, piedra, piedra artificial, PVC y fibra de vidrio.

No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

### LIMPIEZA

Limpiar con el producto BRIK-CEN S 890, cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

### MODO DE EMPLEO

Todas las superficies que contacten tienen que estar limpias y secas, libres de suciedad, grasas, polvo.

Siempre que sea posible lijar las partes a unir para mejorar la adhesión.

Se recomienda usar guantes para evitar todo contacto con la piel.

Cortar una cantidad de igual longitud de ambos componentes.

Amasar el trozo hasta conseguir un color uniforme.

Aplicar el producto asegurando un buen contacto con la superficie.

Cerrar el envase y guardar en un lugar fresco y seco.

### ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse dentro de su envase original cerrado y en condiciones correctas entre 10 °C y 25 °C. Su validez, siguiendo estas indicaciones de almacenamiento, es de 24 meses.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

### NOTA

La información proporcionada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación, uso final del producto y asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) son dadas de buena fe y basadas en nuestro conocimiento actual y experiencia (cuando los productos son correctamente almacenados, utilizados y aplicados en condiciones óptimas dentro de su vida útil).

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información, de este documento ni de cualquier recomendación escrita o verbal, ninguna garantía en términos de comercialización o idealidad para propósitos particulares ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que le quiere dar. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad del producto suministrado conforme a nuestros estándares de calidad declinando toda responsabilidad en lo que se refiere a resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adecuado.

En el caso que Quiadsa fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de esta en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de los productos, mediante su solicitud a nuestro departamento o consulta en la web [www.quiadsa.com](http://www.quiadsa.com)